

Общество с ограниченной ответственностью
«Лидер-Тест»
(ООО «Лидер-Тест»)
Испытательная лаборатория

344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, д.8А,
офис 403-405, 407, 410
Тел.: (863) 225-11-12 e-mail: info@leadertest.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательной
лаборатории
ООО «Лидер-Тест»

 Шардина М.Н.
«24» октября 2025 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 0588-25 от «24» октября 2025 г.

Сведения предоставленные заказчиком:	
Наименование заказчика	Общество с ограниченной ответственностью " Транспортно-сервисная компания – Т "
Юридический адрес заказчика	420107 , г. Казань, ул. Островского, д. 104, офис №8
Фактический адрес заказчика	420107 , г. Казань, ул. Островского, д. 104, офис №8
Наименование изготовителя	Общество с ограниченной ответственностью " Транспортно-сервисная компания – Т "
Юридический адрес изготовителя	420107 , г. Казань, ул. Островского, д. 104, офис №8
Фактический адрес изготовителя	420107 , г. Казань, ул. Островского, д. 104, офис №8
Наименование образца	Адсорбент микотоксинов маркировки FeedGuard. Состав 100 % диатомита
Место отбора	420107 , г. Казань, ул. Островского, д. 104, офис №8
Кол-во образца /размер партии	5 кг / 430 тонн
НД на продукцию	ТУ 10.91.10-002-12465844-2025 «Адсорбент микотоксинов. Технические условия»
Дата выработки продукции	01.08.2025г.
Срок годности	12 месяцев
Основание для проведения испытаний	Заявка от 10.10.2025г.
Цель проведения испытаний	подтверждение соответствия
Дата отбора образца	08.10.2025г.
НД на методику отбора образца	-

Описание, состояние и идентификационный номер образца	Образец соответствует заявленному, состояние Нормальное, 0588-25
Кем отобран образец	Представителем заявителя
Условия доставки образца в ИЛ	Пакет из полимерного материала
НД для нормирования показателей	ТУ 10.91.10-002-12465844-2025 «Адсорбент микотоксинов. Технические условия»
Дата поступления образца в ИЛ	10.10.2025г.
Даты проведения испытаний	10.10.2025 - 16.10.2025г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование показателей, единицы измерения	НД на методику испытаний	Допустимые уровни	Результаты испытаний	Погрешность / неопределенность (±)
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
Внешний вид	ГОСТ Р 51899-2002 п.5.2	сухой порошок	Порошок, сыпучий, сухой	-
Запах	ГОСТ 13496.13-2018	свойственный составу, без постороннего запаха (плесени, затхлости и др.)	Свойственный продукту, без постороннего запаха (плесени, затхлости и др.)	-
Цвет	ГОСТ Р 51899-2002 п.5.2	от светло- серого до оранжево- коричневого	Светло-серый, коричневатый	-
Токсичные элементы				
Массовая доля кадмия, мг/кг	ГОСТ 33824-2016	не более 0,3	0,014	0,004/-
Массовая доля свинца, мг/кг	ГОСТ 33824-2016	не более 3,0	0,236	0,083/-
Массовая концентрация мышьяка, мг/кг	ГОСТ 31628-2012	не более 0,5	менее 0,02	-
Физико-химические показатели				
Влажность, %	ГОСТ 13586.5-2015 п.8.2	не более 10	6,5	-
Металломагнитная примесь, частицы размером до 2 мм включительно, мг/кг	ГОСТ 13496.9-96 п.4	не более 30	отсутствует	-
Металломагнитная примесь, частицы размером свыше 2 мм и острыми режущими краями, мг/кг	ГОСТ 13496.9-96 п.4	не допускается	отсутствует	-
Содержание сырой золы в сухом веществе, %	ГОСТ 26226-95	не более 5,0	2,7	-


* - менее нижнего предела определения методики испытаний.

Ответственность за соблюдение процедуры отбора проб несет заказчик.

Результаты испытаний относятся к образцу, прошедшему испытания.

Лаборатория не несет ответственность за сведения, представленные заказчиком.

Запрещается частичное воспроизведение протокола без разрешения руководителя ИЛ.

Ответственный за оформление протокола испытаний  Веревкина А.С.

окончание протокола